Dongguan Youngsun Paper Co., Ltd

Tracing Paper Technical Data Sheet

指标名称 Items		单位	50	60	70	80	90	100	110	130	150	170	180
定量Basis Weight		g/㎡	50±2	60±2	70±2	80±2.5	90±2.5	100±2.5	110±3	130±3	150±3	170±4	180±4
横幅定量差Basis Weight Deviation(±)		g/㎡	3	3	3.5	4	4.5	5	5	5	5.5	5.5	5.5
水份 Moisture		%	≤8.0										
厚度Caliper		μm	50±5	55±5	63±5	70±5	78±5	83±5	92±5	106±5	121±5	138±6	140±7
透明度transparency		%	≥73	≥72	≥70	≥69	≥67	≥66	≥65	≥66	≥60	≥58	≥56
横向平均） Tearability (average across both		mN	≥150	≥180	≥240	≥280	≥310	≥340	≥360	≥460	≥700	≥750	≥800
平滑度 Smoothness	正面Top	S	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥15	≥15	≥10	≥10	≥10	≥10
	反面Back	S	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥6	≥6	≥6
吸水性cobb, 60s	正面Top	g/㎡	25±3										
	反面Back	g/㎡	25±3										
伸缩率（浸水15min）Expansion rate(Immersion 15mins)	纵向MD	%	≥3.0		≥3.5	≥4.0		≥4.5					
	横向CD	%	≥12.0			≥13.0		≥15.0					
色泽 Colour and lustre	L值 L index		积累数据Accumulated data							积累数据Accumulated data			
	a值 a index		-0.5±0.5							-0.5±0.5			
	b值 b index		1.6±0.5							1.8±0.5			
尘埃度 Dirt	Dirt 0.05mm^2-0.5mm^2	pcs/㎡	≤30										
	Dirt 0.5mm^2-1.0mm^2		≤20										
	Dirt >1.0mm^2		0										